

Ecobeton mikrocement rendszerek ápolása és karbantartása

Köszönjük, hogy mikrocement rendszereinket választotta. Ahhoz, hogy a mikrocement felületek minél tovább megőrizték funkcionalitásukat és sokrétű esztétikai tulajdonságukat, be kell tartani néhány alapvető szabályt.

1 100%-os mechanikai ellenállás - 28 nap

A mikrocement rendszerek teljes kötési ideje 28 nap, a védőlakkoké 12 -14 nap. Fontos, hogy ez idő alatt az elkészült felületet óvjuk, hiszen még az sérülékeny. Óvni OSB lappal, geotextillel, hullámkartonnal lehetséges.



2 pH semleges tisztítószer alkalmazása

A mikrocement rendszerek érzékenyek a lúgos, savas behatásokra, így a takarítószer kiválasztásánál fontos a pH érték ellenőrzése. Erősebb zsíros, olajos szennyeződések esetén Ecobeton Degreaser használatát javasoljuk.



3 Porszívózás, nedves tisztítás

Javasoljuk, hogy részesítse előnyben porszívózást (kefés aljú). Amennyiben nedves tisztítás szükséges, használjon olyan felmosófejeket, melyekből könnyen, szinte maradéktalanul kifacsarható a víz. Amennyiben kezelendő foltot észlel a felületen, az adott területen kezelje.



4 Ecobeton Steinfix 60

Természetes alapú termék, melyet mikrocement padlók és fürdőszobák ápolására fejlesztettek ki. Tisztít, ápol és karbantart. Javasoljuk, hogy nedves tisztítás esetén tegyen egy kupaknyi Steinfix 60-at a felmosóvízbe.



5 Ecobeton Micromed +

Kisebbs mechanikai sérülések (karcok, horzsolások) esetén az Ecobeton Micromed+ termékünket javasoljuk, mely waxos tulajdonságával kitölti a sérült felületek felszínét. Nagyobb sérülések esetén kérjük egyeztessen szakértővel. A sérülést mihamarabb kezelni szükséges az elszíneződés, további sérülések kialakulása elkerülése érdekében

